

# Pannello Placcato






spessore mm	n° strati
4	3
8   10	5
12	7



spessore mm	n° strati
4   5	3
6   8   10	5
12	7

— LUNGHEZZA  
— LARGHEZZA



Le tolleranze dimensionali per lunghezza, larghezza, spessore, squadratura e rettilineità dei bordi sono specificate nella norma UNI EN 315

**PERSONALIZZAZIONE**  
Su richiesta altre dimensioni e tolleranze di spessore specifiche

## UMIDITÀ

L'umidità del pannello di pioppo si determina secondo la norma UNI EN 322. È generalmente compresa tra l'8% e il 12%

## ESSENZE AFRICANE



## ESSENZE EUROPEE



## CLASSE DI QUALITÀ

FRONTE	INTERNO	RETRO
I AB		III BB
Essenza pregiata	Pioppo	Pioppo
Essenza pregiata	Pioppo su richiesta	Essenza pregiata

## CLASSE DI INCOLLAGGIO



## EMISSIONI

Classe E1 - limiti stabiliti dalla norma UNI EN 13986

Classe E05 - su richiesta